

FICHE PRODUIT

1 – Caractéristiques techniques du granulé de bois EO2

Les granulés de bois EO2 vous apportent la garantie d'une qualité élevée et constante.

Les engagements d'EO2 vont au-delà des exigences de la certification DINplus.

Le granulé de bois EO2 est produit à partir de sciure de bois résineux de première transformation sans liant chimique, ni colle, matière synthétique ou laque.

La sciure provient exclusivement de scieries françaises.

	EO2	DINplus
Diamètre	6 mm ± 1 mm	6 mm ± 1 mm
Longueur	3,15 mm ≤ L ≤ 40 mm	3,15 mm ≤ L ≤ 40 mm
Taux d'humidité	≤ 8 %	≤ 10 %
Taux de cendre	≤ 0,7 %	≤ 0,7 %
Résistance mécanique	≥ 97,5 %	≥ 97,5 %
Taux de fines	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
PCI sur brut	4,6 ≤ PCI ≤ 5,3 kWh/kg	≥ 4,6 kWh/kg
Masse volumique	≥ 600 kg/m ³	≥ 600 kg/m ³
Température de fusion des cendres	≥ 1200°C	-

* Taux de fines : taux de poussières, valeur pour les sacs inférieurs à 20kg

* PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur, mesure la chaleur produite par le combustible

2 – Conditionnement



Sacs de 15 kilos



PaLETTE de 66 sacs
80 x 120 x 155 cm

3 – Plus d'informations

Vous trouverez des renseignements complémentaires sur le site Internet : www.pechavy-energie-bois.fr