

FICHE PRODUIT

1 – Caractéristiques techniques du granulé de bois HÀ LÉGNE

Le granulé de bois HÀ LÉGNE est produit à partir de sciure de bois résineux de première transformation sans liant chimique, ni colle, matière synthétique ou laque.

Les engagements HÀ LÉGNE vont au delà des exigences de la certification ENplus.

	HÀ LÉGNE	ENplus
Diamètre	6 mm ± 1 mm	6 mm ± 1 mm
Longueur	3,15 mm ≤ L ≤ 40 mm	3,15 mm ≤ L ≤ 40 mm
Taux d'humidité	≤ 6 %	≤ 10 %
Taux de cendre	≤ 0,7 %	≤ 0,7 %
Résistance mécanique	≥ 98 %	≥ 98 %
Taux de fines	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
PCI sur brut	≈ 5 kWh/kg	≥ 4,6 kWh/kg
Masse volumique	≥ 650 kg/m ³	≥ 600 kg/m ³
Température de fusion des cendres	≥ 1200°C	≥ 1200°C

* Taux de fines : taux de poussières, valeur pour les sacs inférieurs à 20kg

* PCI : Pouvoir Calorifique Inferieur, mesure la chaleur produite par le combustible

2 – Conditionnement



Sacs de 15 kilos



Palette de 77 sacs
100 x 120 x 160 cm

3 – Plus d'informations

Vous trouverez des renseignements complémentaires sur le site Internet : www.pechavy-energie-bois.fr