

FICHE PRODUIT

1 - Caractéristiques techniques du granulé bois EO2

Les granulés EO2 vous apportent la garantie d'une qualité élevée et constante.
Les engagements d'EO2 vont au-delà des exigences DIN Plus.

	EO2	DIN PLUS
Diamètre	6 mm	6 mm
Longueur	80% entre 10 et 30 mm 100% < 45 mm	80% < 30 mm 100% < 45 mm
Densité	≥ 1,12 kg/dm ³	≥ 1,12 kg/dm ³
Masse volumique	entre 650 et 700 kg/m ³	pas d'exigence
Taux d'humidité	≤ 8 %	≤ 10 %
PCI sur sec	≥ 5 KWh/Kg	≥ 5 KWh/Kg
Taux de cendre à 815°C sur sec	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
Abrasion	≤ 2,3 %	≤ 2,3 %
Taux de poussière	≤ 1 %	pas d'exigence



- Le granulé bois EO2 est produit à partir de sciure de bois résineux de première transformation sans liant chimique, ni colle, matière synthétique ou laque.
- La sciure provient exclusivement de scieries françaises.

2 – Conditionnement



Sacs de 15 kg



Palettes de 66 sacs
80 x 120 x 155 cm

3 – Plus d'informations

Vous trouverez des renseignements complémentaires sur le site Internet :
www.pechavy-energies-alternatives.fr