# weberlite F

## Enduit coloré monocouche allégé

BVCert. 6190811




**25 kg**

## DOMAINE D'UTILISATION

- enduits colorés allégés d'imperméabilisation et de décoration des façades de maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires ou industriels

## SUPPORTS

**neufs**

- en imperméabilisation et décoration :
  - maçonnerie de parpaings, de blocs de granulats légers ou de briques conforme à la norme NF DTU 20-1, supports classés Rt2 ou Rt3 (NF DTU 26-1)
- en décoration :
  - béton conforme à la norme NF DTU 23-1
  - sous-enduit conforme à la norme NF DTU 26-1, **weberdress R**, **weberdress LG**, **weberdur L** et **weberdur brique** en finition raclée ou ouverte au balai

**anciens**

- maçonnerie de briques, moellons, pierres jointoyées recouvertes d'un corps d'enduit conforme à la norme NF DTU 26-1, type **weberdress R** ou **weberdress LG**

*Se référer au paragraphe Préparation des supports.*

## ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- finition rustique sur maçonnerie :
  - 1ère passe : 10 mm minimum, lissée
  - 2ème passe : 3 à 6 mm
  - totale : de 12 à 18 mm
- finition rustique sur béton ou sous-enduit :
  - 1ère passe : 3 à 4 mm, lissée
  - 2ème passe : 3 à 6 mm
  - totale : 6 à 10 mm
- finition grattée sur maçonnerie :
  - 2 passes de 7 à 10 mm ou 1 passe de 15 mm (sur support soigné, peu absorbant et homogène)
  - totale avant grattage : 15 à 20 mm
  - totale après grattage : 12 à 18 mm
- finition grattée sur béton ou sous-enduit :
  - 1 passe de 8 à 12 mm
  - après grattage : 5 à 10 mm
- finition talochée sur maçonnerie :
  - 1ère passe : 7 à 10 mm
  - 2ème passe : 5 à 6 mm
  - totale : 12 à 15 mm
- finition talochée sur béton ou sous-enduit :
  - 1ère passe : 3 à 4 mm
  - 2ème passe : 5 à 6 mm
  - totale : de 8 à 10 mm

## LIMITES D'EMPLOI

- ne pas utiliser sur maçonneries enterrées

## PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

**weber fixateur**
**weber accrochage**
**weberprim façade**

## + PRODUITS

- ✓ **Applicables sur supports Rt2 et Rt3**
- ✓ **Enduits allégés**
- ✓ **Polyvalence de finitions: grattée, talochée, rustique**
- ✓ **Aspects contemporains en grain fin et traditionnel en grain moyen**

Date de parution : 16/12/2022
www.fr.weber

weber SAINT-GOBAIN

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

## CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- délai minimum entre passes :
  - en application frais sur frais
    - 1 heure minimum en conditions atmosphériques optimales
    - le lendemain en général
  - 24 heures dans tous les autres cas
- délai maximum entre passes : 3 jours
  - passé ce délai, réaliser un gobetis adjuvanté avec **weber accrochage** avant d'appliquer une nouvelle passe d enduit
- temps hors d'eau : de 3 à 8 heures

## PERFORMANCES

- CE selon norme NF EN 998-1
- classe selon NF EN 998-1 : OC
- catégorie de l enduit selon NF DTU 26-1 : OC2
- réaction au feu : A1 (incombustible)
- absorption d'eau : W2
- résistance en compression : CSII
- rétention d'eau : Re > 94 %
- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- éliminer les salissures : terre, laitance de surface
- garnir les joints, reboucher les trous en exécutant un renformis (cf. NF DTU 26-1) avec l'enduit **weberlite F** ou avec le mortier **webermur épais** (support parpaings)

**maçonnerie de parpaings**

- par temps chaud et vent sec, pour éviter les risques de grillage, arroser le support la veille ou bien avant l'application, en prenant soin d'attendre la disparition de la pellicule d'eau avant de mettre en œuvre l'enduit (cf. Conseils de pro)

**maçonnerie ou de blocs de granulats légers**

- éliminer par brossage les pulvérulences superficielles
- arroser le support et laisser ressuyer

**maçonnerie de briques**

- arroser moins d'une demi-heure avant l'enduisage ou à l'avancement (cf. NF DTU 26-1).
- ou utiliser le régulateur de porosité **weberprim façade**

**béton ou sous-enduit**

- dans tous les cas, éliminer les balèvres et dresser les ressauts avec **webermur épais**, éliminer les coulures de laitance et d'huile de décoffrage ainsi que les salissures

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

**support rugueux**

- par temps chaud et vent sec, pour éviter les risques de grillage, humidifier et attendre la disparition du film d'eau avant de projeter
- sur sous-enduit réalisé avec **weberdur L**, projeter un gobetis de 2 à 3 mm d'épaisseur de **weberlite F** adjuvanté avec weber accrochage (dosage : 0,5 l de **weber accrochage** par sac d'enduit monocouche). Laisser tirer

**support lisse absorbant**

- vérifier la porosité du support en jetant de l'eau sur le mur. Si le support absorbe l'eau, il est possible d'appliquer **weberlite F** directement après humidification

**support lisse non absorbant**

- **solution 1 (adaptée à toutes les finitions sauf finition talochée):**
  - recouvrir le support sec au rouleau ou à la brosse, d'un mélange homogène de 2 volumes de **weber fixateur** et 1 volume d'eau
  - laisser sécher de 1 à 12 heures selon les conditions atmosphériques (**weber fixateur** doit être sec au toucher)
  - recouvrir **weber fixateur** dans un délai ne dépassant pas 24 heures

- **solution 2 (adaptée à toutes les finitions) :**
  - projeter un gobetis de 2 à 3 mm d'épaisseur de **weberlite F** adjuvanté avec **weber accrochage** (dosage : 0.5 l de **weber accrochage** par sac d'enduit monocouche). Laisser tirer

## CONDITIONS D'APPLICATION

+5 °C à +30 °C

- Au delà de 30°C, prendre des dispositions particulières (protections), ne pas appliquer sur support chaud et en plein soleil, sur support sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures
- éviter d'appliquer des teintes soutenues en dessous de +8 °C (risque d'efflorescences)

## APPLICATION

**1 préparation de l'enduit**

- gâcher **weberlite F** en pompe à mortier avec 5 à 6 l d'eau par sac de 25 kg pendant 5 à 10 minutes

**2**

- le taux de gâchage et le temps de mélange doivent être constants pour éviter des différences de teinte après séchage

**3**

- **weberlite F** peut être gâché en machine à gâchage continu *sauf en cas d'application sur support peu résistant.*

**4 application de l'enduit**

- consulter la rubrique Conseils de pro : La réalisation des enduits monocouches

**5**

- gratté fin
- taloché éponge
- grain projeté (rustique, brut écrasé, grain gratté)

Date de parution : 16/12/2022
www.fr.weber

weber
SAINT-GOBAIN

## INFOS PRATIQUES

### Unité de vente (produit)
sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)

### Conservation
18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

**Couleur (pour les produits sans nuancier)** : weber terres d'enduits, éclat minéral, 144 teintes

### Outillage
**pompe à mortier** : règle crantée, couteau, truelle, gratton dents courtes ou dents longues, taloche éponge
**pot de projection** : compresseur, bétonnière, auge, taloche, truelle, règle crantée, taloche éponge

### Consommation

| Supports | Rustique ou taloché | Gratté |
|---|---|---|
| Maçonnerie | 18 à 20 kg/m² | 21 à 23 kg/m² |
| Béton ou sous-enduit | 9 à 10 kg/m² | 13 à 14 kg/m² |

**Accessoires** : **finition grattée** : profilés d'angle avec PVC (blanc et ivoire)
**finition rustique ou rustique-écrasée** : profilés d'angle sans PVC
**fractionnement des façades** : baguettes de fractionnement

**Rendement moyen** : en partie courante, 75 m² /3 compagnons servis/jour en finition grattée

### Composition
ciment blanc et chaux aérienne, granulats sélectionnés, adjuvants spécifiques, hydrofuges de masse, pigments minéraux
Densité poudre : 1,3
pH de la pâte : 12,5
Granulométrie : 0 à 1,5 mm

## DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

| | |
|---|---|
| NF EN 998-1 | OK |
| Certifié CSTB certified : (OC2) | OK |
| Attestation Zone Verte Excell : GOLD | |
| NF DTU 26-1 | OK |

© Saint-Gobain weber France - 385 019 070 R.C.S. CRETEIL - Agissons au quotidien pour préserver notre environnement. N'imprimez ce document que si nécessaire.

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»