

JETROCK2

La seule laine minérale soufflée résistante aux vents les plus forts même sans déflecteur et garantissant une performance réelle et durable pour vous et vos clients.



ROCKWOOL 4 in 1,
au-delà de la thermique



Niveau de Résistance thermique déclarée (m².K/W)	Épaisseur après tassement (mm)	Épaisseur minimale installée (mm)	Taux de remplissage minimal (kg/m²)	Taux minimal d'utilisation des sacs (sacs pour 100 m²)
2,0	88	90	1,7	8,4
2,5	110	115	2,2	10,6
3,0	132	135	2,6	12,7
3,5	154	160	3,0	14,8
4,0	176	180	3,4	16,9
4,5	198	200	3,8	19,0
5,0	220	225	4,3	21,1
5,5	242	245	4,7	23,2
6,0	264	270	5,1	25,3
6,5	286	290	5,5	27,4
7,0	308	315	6,0	29,6
7,5	330	335	6,4	31,7
8,0	352	360	6,8	33,8
8,5	374	380	7,2	35,9
9,0	396	400	7,6	38,0
9,5	418	425	8,1	40,1
10,0	440	445	8,5	42,2
10,5	462	470	8,9	44,3
11,0	484	490	9,3	46,4
11,5	506	515	9,8	48,6
12,0	528	535	10,2	50,7
12,5	550	560	10,6	52,8
13,0	572	580	11,0	54,9
13,5	594	600	11,4	57,0
14,0	616	625	11,9	59,1
14,5	638	645	12,3	61,2
15,0	660	670	12,7	63,3

Devenez RGE
(Reconnu Garant de l'Environnement)
ROCKWOOL propose une formation qualifiante qui s'intègre dans le processus Qualibat/RGE.

JETROCK 2

Eligible aux crédits d'impôts selon les résistances thermiques (R) en vigueur*.

*Voir conditions sur le site impots.gouv.fr

Bénéficiez des aides financières : CEE, ANAH... produit éligible !

**Besoin d'une formation
sur les combles perdus**

Contactez-nous : campus@rockwool.com

**Découvrez aussi notre pack artisan
dédié aux combles perdus**

www.rockwool.fr



ROCKWOOL France S.A.S - 111 rue du Château des Rentiers - 75013 Paris
Tél. +33 (0)1 40 77 82 82 / Fax. +33 (0)1 45 86 80 75

JETROCK2

**L'isolation thermo-acoustique
résistant au vent et à l'eau**



JETROCK2

NOUVEAU

Meilleure performance thermique du marché en laine minérale soufflée, JETROCK 2 permet l'isolation optimale des combles perdus par soufflage.

$\lambda 44$

Excellente performance thermique

Des qualités thermiques excellentes

La laine de roche est certifiée jusqu'à $R=15$ ($m^2 \cdot K/W$) pour être adaptée en toute sécurité à la plaque de plâtre* (conformément au DTU 25.41).

JETROCK 2 permet de conserver la chaleur en hiver et ralentit la progression des pics de chaleur en été.



Sa conductivité thermique de 0,044 W/m.K offre la meilleure performance thermique sur le marché des laines minérales soufflées

Nous certifions jusqu'à


$R=15$ ($m^2 \cdot K/W$)

Une résistance au vent unique en matière de soufflage

JETROCK 2 est le seul isolant en vrac à avoir été testé au CSTB sans l'utilisation du déflecteur**. En effet, des essais de tenue au vent jusqu'à une vitesse de 35 m/s (126 km/h) ont été réalisés sans déflecteur.

Lorsqu'une ventilation basse de la couverture existe, la mise en œuvre d'un grillage permet l'installation de JETROCK 2 au plus près de la rive du comble, tout en préservant la lame d'air (ATEX n°2464). Ce grillage permet d'épouser les points singuliers du comble et assure la continuité de l'isolation, réduisant ainsi le risque de ponts thermiques et l'apparition de phénomènes de condensation.

JETROCK 2 garantit une isolation durable comme au 1^{er} jour.



126 km/h

Stable au vent sans déflecteur

Une excellente tenue à l'eau

JETROCK 2 ne craint pas et ne stocke pas l'eau, même en cas d'accident (infiltration dans la toiture dûe à une tuile cassée...). Son caractère non hydrophile et sa haute perméabilité à la vapeur d'eau lui permettent de conserver ses propriétés en séchant.

Forte durabilité

Les caractéristiques de densité et de cohésion de JETROCK 2 en font une solution qui ne bouge pas dans le comble, ne se tasse pas et reste stable (classement S1) tout en conservant l'intégrité de l'isolation.

Ses caractéristiques thermiques, acoustiques et mécaniques se maintiennent dans le temps.



Nous certifions les classements

WS

Non hydrophile, insensible à l'eau et à l'humidité

MU = 1

Haute perméabilité à la vapeur d'eau

S1

Meilleur classement de tassement

A1

Incombustible



* Essais réalisés au CTSB et au CERIB (plafond constitué de plaques de plâtre BA13, fourrures d'entraxe 0,60 m, suspentes distantes entre elles de 1,20 m).
** Essai de tenue au vent réalisé au CSTB pour une vitesse jusqu'à 126 km/h sans déflecteur. La lame d'air continue entre l'isolant et la sous-face de la couverture est conservée.